

# SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

## HP Light Bronze 41/29

Комфортный микроклимат круглый год  
Сбалансированное сочетание солнцезащиты и теплосбережения

SunGuard® HP Light Bronze 41/29 - прекрасный выбор в тех случаях, когда требуется стекло со светло бронзовым оттенком снаружи и отличными характеристиками энергосбережения. Этот продукт отсекает большую часть солнечной жары, пропуская при этом достаточное количество дневного света. Отличная альтернатива тонированному в массу стеклу.

- Однородный цвет и высокий индекс цветопередачи
- Низкий коэффициент абсорбции (возможно применение в незакаленном виде)
- Возможность закалки, термоупрочнения, моллирования и ламинации\*
- Возможность нанесения шелкографического изображения с использованием разрешенных эмалей\*
- Не требуется удаление покрытия в краевой зоне при использовании сертифицированных герметиков\*
- Доступно в диапазоне толщин от 3 до 12 мм для всех стандартных размеров

Видимый свет				Солнечная энергия			Солнечный фактор (g) EN 410 [%]	Коэффициент теплопередачи (U) (EN 673)	
Пропускание [%]	Отражение снаружи [%]	Отражение изнутри [%]	Индекс цветопередачи	Прямое пропускание [%]	Отражение снаружи [%]	Абсорбция [%]		Воздух * криптон 90% [Вт/М²К]	Аргон 90% [Вт/М²К]
Однокамерный СП 6-16Ar-4, SunGuard® High Performance на позиции № 2.									
41	25	17	87	27	37	37	29	1.4	1.1
Двухкамерный СП 6-12-4-12-4 SunGuard® High Performance на позиции #2 + ClimaGuard® N на поверхности #5									
36	26	18	87	21	37	41	26	* 0.6	0.7

BUILD WITH LIGHT®

Изделия из стекла SunGuard можно приобрести у независимых компаний-переработчиков стекла Guardian по всей Европе. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Guardian в Вашем регионе

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.  
United Kingdom  
Тел.: 0044 (0) 800 032 6322  
Эл.: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.  
Luxembourg  
Тел.: 00 352 50301  
Эл.: sales\_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.  
Spain  
Тел.: 00 34 948 817255  
Эл.: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.  
Hungary  
Тел.: 0036 (0) 68 887 200  
Эл.: oroshaza\_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH  
Germany  
Тел.: 0049 (0) 3494 361 800  
Эл.: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.  
Poland  
Тел.: 0048 (0) 34 323 9200  
Эл.: tech\_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC  
Russia  
Тел.: 007 (8) 4912 956600  
Эл.: gsr\_sales@guardian.com

GUARDIAN Steklo Rostov LLC  
Russia  
Тел.: 007 (8) 86367 50900  
Эл.: gsd\_sales@guardian.com

\* За дополнительной информацией по применению стекла SunGuard HP Light Bronze 41/29 и его переработке связывайтесь со службой технической поддержки Guardian в России или с представителем компании в регионе. Контакты на сайте [www.sunguardglass.ru](http://www.sunguardglass.ru)

Все значения являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности. Значения характеристик пропускания света, защиты от солнечных лучей и теплоизоляции вычисляются в соответствии с общими принципами, изложенными в стандартах EN 673 и EN 410 673.

Заявление об ограничении ответственности: в данном проспекте представлено общее описание стекла. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что не несет какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, использующие представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла SunGuard®, а также соблюдение соответствующих законов, правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла рекомендуется ознакомиться с указаниями по правильному обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла, которые изложены в Инструкции по переработке, разработанных компанией GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов SunGuard®, кроме того их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.